


石棉增強複合板



石棉增強複合板詳細介紹

金倫石棉增強複合板，以金屬板（馬口鐵/SS304/SS316）為芯板，兩面為石棉密封板，在普通密封環境中應用性能良好，間隙操作溫度在400℃以下。

複合類型：

KL-S/A：石棉板 + 金屬板 + 石棉板

KL-S/B：石棉板 + 金屬板 + 石棉板 + 金屬板 + 石棉板

KL-S/C：金屬板 + 石棉板

KL-S/D：金屬板 + 石棉板 + 金屬板

物理性能：

金倫石棉增強複合板的物理特性		
項目	指標	
密度/(g/cm ³)	2—3	
壓縮率%	8—18	
回彈率%	40	
浸漬 IRM903油後性能149±2℃, 5h	增重率%	30
	增厚率%	20
浸漬 ASTM 燃油 B 後性能21~30℃, 5h	增重率%	30
	增厚率%	20

標準尺寸：

512*1020mm; 500*1000mm; 500*1200mm; 500*1500mm

厚度：1.0mm ~ 3.0mm

顏色：灰色，黑色

其他規格，我們可以根據客戶需求定制。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>